

NICKEL® 201

▶ Principais características

- Versão com baixo índice de carbono do modelo Nickel 200.
- Preferível relativamente ao Nickel 200 para aplicações que envolvam exposição a temperaturas superiores a 315 °C (600 °F).
- Resistente a vários químicos redutores e alcalinos cáusticos.
- Boas propriedades de restrição magnética.
- Elevada condutividade elétrica e térmica.
- Boa ductilidade e baixo índice de encruamento.
- Boa soldabilidade.

IMPORTANTE

Fabricamos mediante os seus requisitos de propriedades mecânicas

principais vantagens para si, o nosso cliente



GAMA
0,025 mm a 21 mm
(0,001" a 0,827")



Encomendar 3 m a 3 t
(10 ft a 6000 Lbs)



ENTREGA
3 SEMANAS
Entrega: dentro de 3 semanas



Arame à medida da sua especificação



Disponível serviço de correio expresso (EMS)



COMO PODEMOS AJUDAR
Apoyo técnico

NICKEL® 201 disponível em:-

- Arame redondo
- Barras ou comprimentos
- Arame plano
- Arame moldado
- Corda/cordão

Embalagem

- Bobinas
- Rolos
- Barras ou comprimentos





Composição química			Especificações	Principais características	Aplicações típicas
Element	Min %	Max %	ASTM B160 ASTM B162 BS 3076 NA12	Versão com baixo índice de carbono do modelo Nickel 200. Preferível relativamente ao Nickel 200 para aplicações que envolvam exposição a temperaturas superiores a 315 °C (600 °F).	Componentes eletrónicos. Componentes elétricos. Chumbo em arames para elementos de aquecimento. Ligações/terminais de bateria. Processamento químico. Componentes para o setor aeroespacial. Processamento de alimentos. Processamento de fibras sintéticas
Ni	99.0	-			
Cu	-	0.25	Designações W.Nr. 2.4061 W.Nr. 2.4068 UNS N02201 AWS 071	Resistente a vários químicos redutores e alcalinos cáusticos. Boas propriedades de restrição magnética. Elevada condutividade elétrica e térmica. Boa ductilidade e baixo índice de encruamento. Boa soldabilidade.	
Fe	-	0.40			
C	-	0.02			
Si	-	0.35			
Mn	-	0.35			
Mg	-	0.20			
Ti	-	0.10			
S	-	0.01			
Co	-	2.00			

Densidade	8.89 g/cm ³	0.321 lb/in ³
Ponto de fusão	1446 °C	2635 °F
Coefficiente de expansão	13.1 µm/m °C (20 – 100 °C)	7.3 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F)
Módulo de rigidez	82 kN/mm ²	11893 ksi
Módulo de elasticidade	207 kN/mm ²	30000 ksi

Resistividade elétrica	
8.5 µΩ · cm	51 ohm · circ mil/ft

Condutividade térmica	
79.3 W/m · °C	550 btu · in/ft ² · h · °F

Propriedades			
Estado	Força tênsil aprox.		Temperatura de funcionamento aprox.
	N/mm ²	ksi	
Recozido	400 – 500	58 – 73	A força tênsil e o alongamento caem significativamente a temperaturas superiores a 315 °C (600 °F). A temperatura de serviço depende do ambiente, da carga e do tamanho.
Hard Drawn	700 – 900	102 – 131	

As gamas de força tênsil acima são os valores típicos. Se precisar de valores diferentes, por favor, solicite-os