

NILO[®] 36

▶ Principais características

Liga de dilatação reduzida. Mantém dimensões quase constantes ao longo das temperaturas da amplitude térmica normal.

Coefficiente baixo de expansão desde temperaturas criogénicas até cerca de +500 °C (+930 °F). Retém a robustez e a resiliência a temperaturas criogénicas.

IMPORTANTE

Fabricamos mediante os seus requisitos de propriedades mecânicas

principais vantagens para si, o nosso cliente



0,025 mm a 21 mm
(0,001" a 0,827")



Encomendar 3 m a 3 t
(10 ft a 6000 Lbs)



Entrega: dentro de 3
semanas



Arame à medida da
sua especificação



Disponível
serviço de correio
expresso (EMS)



Apoio técnico

NILO[®] 36 disponível em:-

- Arame redondo
- Barras ou comprimentos
- Arame plano
- Arame moldado
- Corda/cordão

Embalagem

- Bobinas
- Rolos
- Barras ou comprimentos



Composição química			Especificações	Principais características	Aplicações típicas
Element	Min %	Max %	-	Liga de dilatação reduzida. Mantém dimensões quase constantes ao longo das temperaturas da amplitude térmica normal. Coeficiente baixo de expansão desde temperaturas criogénicas até cerca de +500 °C (+930 °F). Retém a robustez e a resiliência a temperaturas criogénicas.	Padrões de comprimento (referência de medição) Hastes de termostato Componentes para lasers Depósitos e tubagens para o armazenamento e transporte de gases liquefeitos
Ni	35.00	38.00	Designações W.Nr. 1.3912 UNS K93600 UNS K93601 AWS 090		
Fe	BAL				
C	-	0.10			
Mn	-	0.60			
P	-	0.025			
S	-	0.03			
Si	-	0.35			
Cr	-	0.50			
Mo	-	0.50			
Co	-	1.00			

Densidade	8.11 g/cm ³	0.293 lb/in ³
Ponto de fusão	1430 °C	2610 °F
Inflection Point	220 °C	430 °F
Condutividade térmica	10.0 W/m* °C	69.3 btu*in/ft ² *h °F
Coefficiente de expansão	1.5 µm/m °C (20 – 100 °C) 2.6 µm/m °C (20 – 200 °C)	0.83 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F) 1.4 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 392 °F)

Tratamento térmico de peças acabadas

The Nilo alloys are usually supplied and used in the Recozido condition (residual cold work distorts the coefficients of thermal expansion).
Recozimento times may vary due to section thickness.

	Tipo	Temperatura		Tempo (Hr)	Arrefecimento
		°C	°F		
Para a máxima estabilidade dimensional	Recozimento	850 – 1000	1560 – 1830	0.5	Ar or Agua
		830	1525	0.5	Agua
		300	570	1	Agua
		100	212	48	Ar

Propriedades

Estado	Força tênsil aprox.		Temperatura de funcionamento aprox.	
	N/mm ²	ksi	°C	°F
Recozido	450 – 550	65 – 80	up to +500	up to +930
Hard Drawn	700 – 900	102 – 131	up to +500	up to +930

As gamas de força tênsil acima são os valores típicos. Se precisar de valores diferentes, por favor, solicite-os